

arper

KE

EN

IT

Spessore: 0,9/1,0 mm. **Origine animale:** Bufalo. **Provenienza:** Extra-Europea. **Tipo di concia:** Ai sali di cromo. **Tipo di Tintura:** All'anilina. **Tipo di Rifinitura:** Pigmentata all'acqua. **Tipologia:** Fiore smerigliato e stampato. **Caratteristiche Solidità del colore alla luce artificiale:** UNI EN ISO 105 B02 Valore 8 scala dei blu. **Resistenza allo strappo:** UNI EN ISO 3377-1 75N. **Solidità del cuoio allo strofinio a secco:** ISO 11640 500 cicli valore 5 scala dei grigi. **Solidità del cuoio allo strofinio a umido:** ISO 11640 250 cicli valore 4/5 scala dei grigi. **Solidità del cuoio alla flessione ripetuta:** ISO 5402 > 20.000 cicli. **Adesività dello strato di rifinitura:** UNI EN ISO 11644 6,2 N/cm. **Resistenza al fuoco:** British Standard BS 5852 Part I (1979) N.º: Cigarette Test N°1: Match Test Imo FTP: Part 8-Resolution A.652 (16) NI/0: Cigarette Test NI/1: Match Test California Test TB117@2013:2013.

UK

Thickness: 0,9/1,0 mm. **Origin:** Buffalo. **Place of Origin:** Ex-European. **Tanning:** Chrome salts. **Dyeing:** Aniline. **Finishing:** Water-based pigments. **Typology:** Corrected and printed. **Characteristics Light fastness xenon lamp:** UNI EN ISO 105 B02 Value 8 blu scale. **Tear strength:** UNI EN ISO 3377-1 75N. **Dry rub fastness:** ISO 11640 500 cycles value 5 grey scale. **Wet rub fastness:** ISO 11640 250 cycles value 4/5 grey scale. **Flex crack resistance:** ISO 5402 > 20.000 cycles. **Adhesion of finish:** UNI EN ISO 11644 6,2 N/cm. **Fire resistance:** British Standard BS 5852 Part I (1979) N.º: Cigarette Test N°1: Match Test Imo FTP: Part 8-Resolution A.652 (16) NI/0: Cigarette Test NI/1: Match Test California Test TB117@2013:2013.

DE

Dicke: 0,9/1,0 mm. **Herkunft der Tiere:** Rinder. **Herkunft:** Nicht-EU. **Gerbung:** mit Chromsalzen. **Färbung:** Anilinfärbung. **Typ Zurichtung:** pigmentiert gegen Wasser. **Typ:** Narbenleder geschliffen und bedruckt. **Farbechtheit gegen künstliches Licht:** DIN EN ISO 105 B02 Wert 8 Grauskala. **Weiterreißfestigkeit:** DIN EN ISO 3377-1 75N. **Reibechtheit trocken:** DIN EN ISO 11640 500 Zyklen Wert 5 Grauskala. **Reibechtheit nass:** DIN EN ISO 11640 250 Zyklen Wert 4/5 Grauskala. **Dauerbiegefestigkeit:** DIN EN ISO 5402 > 20.000 Zyklen. **Haltefestigkeit der Zurichtung:** DIN EN ISO 11644 6,2 N/cm. **Flammfestigkeit:** British Standard BS 5852 Parte I (1979) N.º: Zigarettentest N1: Streichholztest Imo FTP: Part 8-Resolution A.652 (16) NI/0: Zigarettentest NI/1: Streichholztest California Test TB117@2013:2013.

FR

Epaisseur: 0,9/1,0 mm. **Origine animale:** Buffles. **Provenance:** Extra-Européenne. **Type de tannage:** Aux sels de chrome. **Type de Teinture:** A l'aniline. **Type de finition:** Pigmentée à l'eau. **Typologie:** Fleur poncée et imprimée. **Caractéristiques Solidité du coloris à la lumière artificielle:** UNI EN ISO 105 B02 Valeur 8 échelle des bleus. **Résistance au déchirement:** UNI EN ISO 3377-1 75N. **Solidité du cuir au frottement sec:** ISO 11640 500 cycles valeur 5 Echelle des gris. **Solidité du cuir au frottement humide:** ISO 11640 250 cycles valeur 4/5 Echelle des gris. **Solidité du cuir à la flexion répétée:** ISO 5402 > 20.000 cycles. **Adhérence de la couche de finition:** UNI EN ISO 11644 6,2 N/cm. **Résistance au feu:** British Standard BS 5852 Partie I (1979) N.º : Test de la cigarette N°1 : Match Test Imo FTP: Partie 8-Résolution A.652 (16) NI/0 : Test de la cigarette NI/1 : Match Test California Test TB117@2013:2013.

ES

Grosor: 0,9/1,0 mm. **Origen animal:** Búfalos. **Procedencia:** Extra-Europea. **Tipo de curtido:** Con sales de cromo. **Tipo de teñido:** Con anilina. **Tipo de acabado:** Pigmentado al agua. **Tipología:** Flor esmerilada y grabada. **Características Solidez del color a la luz artificial:** UNI EN ISO 105 B02 Valor 8 escala de azules. **Resistencia al desgarro:** UNI EN ISO 3377-1 75N. **Solidez del cuero al frote en seco:** ISO 11640 500 ciclos valor 5 escala de grises. **Solidez del cuero al frote en húmedo:** ISO 11640 250 ciclos valor 4/5 escala de grises. **Solidez del cuero a la flexión repetida:** ISO 5402 > 20.000 ciclos. **Adhesión de la capa de acabado:** UNI EN ISO 11644 6,2 N/cm. **Resistencia al fuego:** Normas británicas BS 5852 Parte I (1979) N.º: Ensayo cigarrillo en combustión N°1: Match Test Imo FTP: Parte 8-Resolución A.652 (16) NI/0: Ensayo cigarrillo en combustión NI/1: Match Test California Test TB117@2013:2013

JP


厚さ: 0.9~1.0 mm **原皮の動物:** 水牛原産地: ヨーロッパ以外 **なめしのタイプ:** クロム塩なめし **染色のタイプ:** アニリン **仕上げのタイプ:** 水性顔料 **仕上げタイプ:** 銀ざり、型押しグレイ **染色人工光堅ろう度:** UNI EN ISO 105 B02 8 ブルースケール **引裂き強さ:** UNI EN ISO 3377-1 75N **乾摩擦堅ろう度:** ISO 11640 500回 5 グレースケール **湿摩擦堅ろう度:** ISO 11640 250回 4/5 グレースケール **耐屈曲性:** ISO 5402 20.000回以上 **仕上膜の剥離強さ:** UNI EN ISO 11644 6.2 N/cm **火炎耐性:** British Standard BS 5852 Part I (1979) N.º: 煙草によるテストN°1: マッチによるテスト **IMO FTP: Part 8-Resolution A.652 (16) NI/0: 煙草によるテストNI/1: マッチによるテスト California Test TB117@2013:2013**




P30U979



P30U980



P30U981




P30U982



P30U983



P30U984



P30U985